

BRICK®/BRICK GLOSSY

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	1000 micras	Poliéster no adhesivo	REACH n° 1907/2006/EU   

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
	60°	150 gf	10 cm/seg	25 segundos	155°C (311°F)	media/alta (2,5/>3,5 bar)	en frío

- Cortar el material en espejo
- Eliminar el material sobrante
- Colocar el material en la prenda
- Planchar según las instrucciones indicadas
- Retirar el soporte en frío

PUNTOS FUERTES

- Vinil de dimensión
- Nuestro producto más grueso
- Acabado mate

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 60°C, al revés	SI al revés	SI, programma algodón	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105027968

